




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 15.04.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tension rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
101661	SAE J403 1008	0.058	0.204	0.020	0.012	0.024	0.017	0.019	0.019	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	
102177	SAE J403 1008	0.063	0.191	0.012	0.012	0.013	0.024	0.017	0.024	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
200370	SAE J403 1008	0.059	0.182	0.010	0.016	0.019	0.100	0.018	0.022	0.005	0.001	0.002	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
101661	0.028 0.0064														
102177	0.042 0.0040														
200370	0.025 0.0056														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
101661	1697120X	0.0299	52(RB)
102177	1689003A	0.0478	55(RB)
200370	1697125X	0.0239	55(RB)
200370	1697124X	0.0239	59(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
101661	1697120X	0.0299	36.0000	0000110670	000060	1001310186	7767	AH/5%
102177	1689003A	0.0478	36.0000	0000110670	000030	1001310186	7767	AH/5%
200370	1697125X	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310186	7767	AH/5%
200370	1697124X	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310186	7767	AH/5%

FIN DE DATOS