




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 15.04.2010 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | Si | Cu | Cr | Ni | Mo | V | Nb(Cb) | Ti | Sn | |
| 102174 | SAE J403 1008 | 0.063 | 0.160 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.027 | 0.022 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| COLADA | Als N2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102174 | 0.041 0.0053 | | | | | | | | | | | | | | |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPEJOR(Plg.) | DUREZA |
| 102174 | 1692134A | 0.0239 | 48(RB) |
| 102174 | 1692134B | 0.0239 | 48(RB) |
| 102174 | 1692135A | 0.0239 | 56(RB) |
| 102174 | 1692135B | 0.0239 | 56(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPEJOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE | NORMA |
| 102174 | 1692134A | 0.0239 | 36.0000 | 0000110670 | 000080 | 1001310158 | 7767 | AH/5% |
| 102174 | 1692134B | 0.0239 | 36.0000 | 0000110670 | 000080 | 1001310158 | 7767 | AH/5% |
| 102174 | 1692135A | 0.0239 | 36.0000 | 0000110670 | 000080 | 1001310158 | 7767 | AH/5% |
| 102174 | 1692135B | 0.0239 | 36.0000 | 0000110670 | 000080 | 1001310158 | 7767 | AH/5% |

| FIN DE DATOS |
|--------------|
| |