




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.04.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
102323	SAE J403 1008	0.058	0.180	0.016	0.008	0.011	0.019	0.015	0.020	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	
102504	SAE J403 1008	0.089	0.312	0.006	0.008	0.008	0.035	0.017	0.023	0.004	0.001	0.002	0.001	0.004	
202351	SAE J403 1008	0.073	0.179	0.016	0.012	0.017	0.022	0.023	0.025	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
102323	0.054 0.0050														
102504	0.041 0.0058														
202351	0.023 0.0053														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
102323	1705039A	0.0239	52(RB)
102504	1751033A	0.0239	55(RB)
202351	1705038A	0.0239	50(RB)
202351	1705038B	0.0239	50(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
102323	1705039A	0.0239	48.0000	0000110670	000090	1001313419	7767	AH/5%
102504	1751033A	0.0239	48.0000	0000110670	000090	1001313419	7767	AH/5%
202351	1705038A	0.0239	48.0000	0000110670	000090	1001313419	7767	AH/5%
202351	1705038B	0.0239	48.0000	0000110670	000090	1001313419	7767	AH/5%

FIN DE DATOS