




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.05.2010	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
401232	SAE J403 1008	0.057	0.188	0.011	0.013	0.012	0.019	0.026	0.023	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	
401240	SAE J403 1008	0.060	0.176	0.013	0.017	0.010	0.016	0.020	0.022	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
401232	0.048 0.0080														
401240	0.029 0.0064														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
401232	1783001A	0.0478	59(RB)
401232	1783001B	0.0478	59(RB)
401240	1777094A	0.0747	57(RB)
401240	1777094B	0.0747	57(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
401232	1783001A	0.0478	36.0000	0000111782	000010	1001315950	7926	AH/5%
401232	1783001B	0.0478	36.0000	0000111782	000010	1001315950	7926	AH/5%
401240	1777094A	0.0747	36.0000	0000111482	000020	1001315950	7926	AH/5%
401240	1777094B	0.0747	36.0000	0000111482	000020	1001315950	7926	AH/5%

FIN DE DATOS