




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 06.05.2010 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | Si | Cu | Cr | Ni | Mo | V | Nb(Cb) | Ti | Sn |
| 401252 | SAE J403 1008 | 0.060 | 0.177 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 401252 | Als N2 | 0.046 | 0.0060 | | | | | | | | | | | |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPEJOR(Plg.) | DUREZA |
| 401252 | 1785110B | 0.0359 | 49(RB) |
| 401252 | 1785111A | 0.0359 | 59(RB) |
| 401252 | 1785111B | 0.0359 | 59(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPEJOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE | NORMA |
| 401252 | 1785110B | 0.0359 | 36.0000 | 0000111782 | 000020 | 1001317405 | 7926 | AH/5% |
| 401252 | 1785111A | 0.0359 | 36.0000 | 0000111782 | 000020 | 1001317405 | 7926 | AH/5% |
| 401252 | 1785111B | 0.0359 | 36.0000 | 0000111782 | 000020 | 1001317405 | 7926 | AH/5% |

FIN DE DATOS