




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
103027	SAE J403 1008	0.078	0.173	0.017	0.010	0.011	0.020	0.027	0.018	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	
203179	SAE J403 1008	0.055	0.166	0.018	0.012	0.010	0.041	0.026	0.028	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
103027	0.037 0.0075														
203179	0.037 0.0042														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
103027	1777090A	0.1046	59(RB)				
103027	1777090B	0.1046	59(RB)				
203179	1812004A	0.0598	51(RB)				
203179	1812004B	0.0598	51(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
103027	1777090A	0.1046	36.0000	0000111482	000010	1001319407	7926	AH/5%		
103027	1777090B	0.1046	36.0000	0000111482	000010	1001319407	7926	AH/5%		
203179	1812004A	0.0598	36.0000	0000111482	000040	1001319407	7926	AH/5%		
203179	1812004B	0.0598	36.0000	0000111482	000040	1001319407	7926	AH/5%		

FIN DE DATOS