




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.06.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
203353	SAE J403 1008	0.055	0.197	0.015	0.012	0.020	0.024	0.044	0.025	0.005	0.003	0.001	0.002	0.001	
401437	SAE J403 1008	0.065	0.179	0.007	0.009	0.011	0.019	0.021	0.021	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	
401438	SAE J403 1008	0.057	0.167	0.017	0.016	0.008	0.017	0.021	0.022	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
203353	0.041 0.0052														
401437	0.047 0.0045														
401438	0.051 0.0057														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
203353	1864002A	0.0359	46(RB)
203353	1864002B	0.0359	46(RB)
401437	1864003A	0.0359	56(RB)
401438	1864001A	0.0359	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
203353	1864002A	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338189	8173	AH/5%
203353	1864002B	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338189	8173	AH/5%
401437	1864003A	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338189	8173	AH/5%
401438	1864001A	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338189	8173	AH/5%

FIN DE DATOS