




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
204639	SAE J403 1008	0.055	0.191	0.011	0.006	0.008	0.027	0.019	0.017	0.007	0.001	0.002	0.002	0.004
204639	Als N2													
204639	0.047 0.0046													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
204639	1954069A	0.0299	50(RB)
204639	1954069B	0.0299	50(RB)
204639	1954070A	0.0299	46(RB)
204639	1954070B	0.0299	46(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
204639	1954069A	0.0299	48.0000	0000112469	000050	1001339069	8173	AH/5%
204639	1954069B	0.0299	48.0000	0000112469	000050	1001339069	8173	AH/5%
204639	1954070A	0.0299	48.0000	0000112469	000050	1001339069	8173	AH/5%
204639	1954070B	0.0299	48.0000	0000112469	000050	1001339069	8173	AH/5%

FIN DE DATOS