




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
104031	SAE J403 1008	0.066	0.182	0.013	0.010	0.013	0.033	0.025	0.022	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	
401595	SAE J403 1008	0.070	0.177	0.008	0.013	0.012	0.019	0.017	0.026	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
104031	0.033 0.0045														
401595	0.045 0.0080														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
104031	1969012X	0.0747	60(RB)												
401595	1974124X	0.0299	55(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
104031	1969012X	0.0747	48.0000	0000111482	000030	1001341762	7926	AH/5%							
401595	1974124X	0.0299	36.0000	0000112469	000040	1001341762	8173	AH/5%							
FIN DE DATOS															