




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.07.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
205124	SAE J403 1008	0.067	0.176	0.011	0.012	0.007	0.033	0.015	0.027	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	
205180	SAE J403 1008	0.063	0.166	0.011	0.008	0.011	0.015	0.016	0.017	0.005	0.003	0.001	0.002	0.003	
402315	SAE J403 1008	0.065	0.187	0.011	0.010	0.028	0.017	0.022	0.016	0.009	0.002	0.003	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
205124	0.039 0.0020														
205180	0.045 0.0052														
402315	0.055 0.0076														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
205124	2035012B	0.0598	55(RB)
205180	2032019A	0.0598	58(RB)
205180	2032019B	0.0598	58(RB)
402315	2032018B	0.0598	57(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
205124	2035012B	0.0598	48.0000	0000112897	000030	1001347047	8174	AH/5%
205180	2032019A	0.0598	48.0000	0000112897	000030	1001347047	8174	AH/5%
205180	2032019B	0.0598	48.0000	0000112897	000030	1001347047	8174	AH/5%
402315	2032018B	0.0598	48.0000	0000112897	000030	1001347047	8174	AH/5%

FIN DE DATOS