




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.07.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
205124	SAE J403 1008	0.067	0.176	0.011	0.012	0.007	0.033	0.015	0.027	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002
COLADA	Als N2													
205124	0.039 0.0020													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
205124	2035010B	0.0598	60(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
205124	2035010B	0.0598	48.0000	0000112897	000030	1001347127	8174	AH/5%						
FIN DE DATOS														