




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
105211	SAE J403 1008	0.055	0.174	0.013	0.006	0.019	0.011	0.023	0.014	0.008	0.003	0.002	0.003	0.001	
205143	SAE J403 1008	0.059	0.193	0.013	0.008	0.011	0.024	0.018	0.020	0.008	0.002	0.001	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
105211	0.040 0.0064														
205143	0.048 0.0042														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
105211	2046065B	0.0478	45(RB)												
205143	2047014X	0.0478	54(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
105211	2046065B	0.0478	48.0000	0000113865	000020	1001349478	8526	AH/5%							
205143	2047014X	0.0478	48.0000	0000113865	000020	1001349478	8526	AH/5%							
FIN DE DATOS															