




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 17.08.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
104481	SAE J403 1008	0.057	0.180	0.008	0.003	0.017	0.052	0.030	0.035	0.006	0.002	0.001	0.003	0.006
104481	Als N2	0.054		0.0052										

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
104481	2064084A	0.0299	48(RB)
104481	2064084B	0.0299	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
104481	2064084A	0.0299	48.0000	0000113865	000050	1001355128	8526	AH/5%
104481	2064084B	0.0299	48.0000	0000113865	000050	1001355128	8526	AH/5%

FIN DE DATOS														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--