




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.03.2006	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
161108	SAE J403 1008	0.074	0.180	0.009	0.010

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
161108	6143086A	56(RB)
161108	6143086B	56(RB)
161108	6143083A	48(RB)
161108	6143083B	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
161108	6143086A	0.0239	36.0000	AH/5%	B3675	000100	1000766181	321
161108	6143086B	0.0239	36.0000	AH/5%	B3675	000100	1000766181	321
161108	6143083A	0.0239	36.0000	AH/5%	B3675	000100	1000766181	321
161108	6143083B	0.0239	36.0000	AH/5%	B3675	000100	1000766181	321

FIN DE DATOS
--------------