




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.03.2006	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
161429	SAE J403 1008	0.066	0.190	0.019	0.020				
460483	SAE J403 1008	0.057	0.180	0.008	0.018				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
161429	6181039A	52(RB)
161429	6181039B	52(RB)
161429	6181037B	54(RB)
460483	6181021B	59(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
161429	6181039A	0.0478	48.0000	AH/5%	0000071000	000030	1000768976	756
161429	6181039B	0.0478	48.0000	AH/5%	0000071000	000030	1000768976	756
161429	6181037B	0.0478	48.0000	AH/5%	0000071000	000030	1000768976	756
460483	6181021B	0.0598	48.0000	AH/5%	0000071000	000010	1000768976	756

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--