

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

PLANTA:
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FOLIO	17973
		FECHA	25/June/2010

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doble 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
19091	110607	42	VARILLA	12.7	1/2"	12.00M	0.390	0.880	0.034	0.017	457.00	46.60	700.00	71.40	14.5	3,5 d	Approved

Observaciones

Remisión No. 22619 Góndola / Placas 015DG7 Pedido No. 8120

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas: Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

<input checked="" type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCE-2001 <input checked="" type="radio"/> NMX-B-113-1981 <input type="radio"/> NMX-B-172-1988 <input type="radio"/> ASTM A 370 05 <input checked="" type="radio"/> ASTM E 415 99a	<input checked="" type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCE-2001 <input type="radio"/> NMX-B-252-1988 <input type="radio"/> NMX-B-254-1987 <input type="radio"/> ASTM A 6/A 6M 07 <input type="radio"/> ASTM A 36/A 36M 05 <input type="radio"/> ASTM A 529/A 529M 05 <input type="radio"/> ASTM A 615/A 615M 06a		<p>AUTORIZA</p> <p>Nombre: GABRIEL QUINTANA SANCHEZ</p> <p>Firma: </p>
---	---	---	--

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.