SIDERTUL, S.A. DE C.V.

GERDAU SIDERTUL

AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 111 302 CHAPULTEPEC MORALES DISTRITO FEDERAL
C.P. 11570 TEL. 5262-73-00

PLANTA:
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CÍAS, S.A. DE C.V.

FOLIO 20793

FECHA 12/septiembre/2010

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia Mpa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm2	Resistencia a la Tensión Mpa	Resistencia a la Tensión kgf/mm2	Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
20665	111887	42	VARILLA	25.4	1"	12.00M	0.420	0.950	0.045	0.023	419.00	42.70	645.00	65.80	14.0	5,0 d	Approved
20665	112108	42	VARILLA	25.4	1"	12.00M	0.400	1.150	0.046	0.028	426.00	43.40	682.00	69.50	14.5	5,0 d	Approved

Observaciones

Remisión No. 25723 Góndola / Placas 332DG2 Pedido No. 8886

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

- (●) NMX-C-407-ONNCCE-2001
- (●) NMX-B-113-1981
- ( ) NMX-B-172-1988
- ( ) ASTM A 370 05
- (●) ASTM E 415 99a

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

- (●) NMX-C-407-ONNCCE-2001
- ( ) NMX-B-252-1988
- ( ) NMX-B-254-1987
- ( ) ASTM A 6/A 6M 07
- ( ) ASTM A 36/A 36M 05
- ( ) ASTM A 529/A 529M 05
- ( ) ASTM A 615/A 615M 06a

AUTORIZA

Nombre: GABRIEL QUINTANA SANCHEZ

Firma:

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisión: 06

Retención: 2 Años