

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

PLANTA:
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CÍAS, S.A. DE C.V.

FOLIO 28039

FECHA 11/mayo/2011

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Lonqitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Dobleza 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
	115202	42	VARILLA	15.9	5/8"	12.00M	0.390	0.920	0.041	0.019	440.00	44.90	697.00	71.10	15.5	3,5 d	Approved
	115203	42	VARILLA	15.9	5/8"	12.00M	0.400	0.970	0.046	0.019	449.00	45.80	709.00	72.30	14.5	3,5 d	Approved

Observaciones

Remisión No. 1200-1546

Góndola / Placas 271AL3

Pedido No. 1747

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:


- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a

Nombre:

AUTORIZA
 MANUEL RODILES DUARTE

Firma:



Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.