

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos


PLANTA:
CALLE 3 S/N. COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CÍAS, S.A. DE C.V.	FOLIO	28183
		FECHA	20/mayo/2011

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
	115093	42	VARILLA	25.4	1"	12.00M	0.410	1.150	0.042	0.027	432.00	44.10	690.00	70.40	17.0	5,0 d	Approved

Observaciones

Remisión No. 1200-2039 Góndola / Placas 776DG6 Pedido No. 2363

<p>Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCCE-2001 <input checked="" type="radio"/> NMX-B-113-1981 <input type="radio"/> NMX-B-172-1988 <input type="radio"/> ASTM A 370 05 <input checked="" type="radio"/> ASTM E 415 99a 	<p>Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCCE-2001 <input type="radio"/> NMX-B-252-1988 <input type="radio"/> NMX-B-254-1987 <input type="radio"/> ASTM A 6/A 6M 07 <input type="radio"/> ASTM A 36/A 36M 05 <input type="radio"/> ASTM A 529/A 529M 05 <input type="radio"/> ASTM A 615/A 615M 06a 	<p>AUTORIZA</p> <p>Nombre: <u>MANUEL RODILES DUARTE</u></p> <p>Firma: </p>
---	--	---