VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

42509-1
2

No. FOLIO		
16871		
DIA	MES	AÑO
13	10	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700044074		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A55798G21	20	1219.2	48.000	0.9144	0.0360	Standard	Flor Reg. Pasivado	5,085	11,210	560	1,837	60						204276	0.0650	0.1800	0.0060	0.0030	0.0370	1008
A55798G22	20	1219.2	48.000	0.9144	0.0360	Standard	Flor Reg. Pasivado	5,085	11,210	560	1,837	60						204276	0.0650	0.1800	0.0060	0.0030	0.0370	1008
A55871G22	20	1219.2	48.000	0.9271	0.0365	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,500	9,921	490	1,608	60						301074	0.0640	0.1800	0.0070	0.0080	0.0410	1008
A55871G23	20	1219.2	48.000	0.9373	0.0369	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,505	9,932	490	1,608	60						301074	0.0640	0.1800	0.0070	0.0080	0.0410	1008
A55887G21	20	1219.2	48.000	0.8941	0.0352	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,535	9,998	495	1,624	60						104531	0.0620	0.1700	0.0090	0.0040	0.0490	1008
A55887G23	20	1219.2	48.000	0.9322	0.0367	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,540	10,009	495	1,624	60						104531	0.0620	0.1700	0.0090	0.0040	0.0490	1008
A55887G24	20	1219.2	48.000	0.9271	0.0365	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,355	9,601	477	1,565	60						104531	0.0620	0.1700	0.0090	0.0040	0.0490	1008
							Total :	32,605																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ