37351-1
6

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
10174		
DIA	MES	AÑO
28	6	2016

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700027471		A-653 CS TYPE B

OC 24678

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L.E. Y.S.		R.T. T.S.		Colada Heat	C	Mn	P	S	AL	SAF
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A36360G11	22	914.4	36.000	0.7696	0.0303	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,375	11,850	982	3,222	60	55189	V1				455282	0.0630	0.1810	0.0190	0.0110	0.0490	1008
A36360G13	22	914.4	36.000	0.7671	0.0302	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,375	11,850	981	3,218	60						455282	0.0630	0.1810	0.0190	0.0110	0.0490	1008
A36370G12	22	914.4	36.000	0.7620	0.0300	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,335	11,762	980	3,215	60						159139	0.0550	0.1900	0.0090	0.0080	0.0450	1008
A36374G21	22	914.4	36.000	0.7747	0.0305	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,390	11,883	986	3,235	59						159139	0.0550	0.1900	0.0090	0.0080	0.0450	1008
T36380G21	22	914.4	36.000	0.7366	0.0290	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,145	11,343	926	3,038	60						1511232330	0.0580	0.1590	0.0040	0.0020	0.0270	1008
T36380G31	22	914.4	36.000	0.8153	0.0321	G-90	Flor Reg. Pasivado	3,915	8,631	697	2,287	60						ZH2794AA	0.0400	0.1900	0.0150	0.0050	0.0460	1008
							Total :	30,535																

Recib.- Nelle 94740

181116

Control de Calidad (Quality Control)
Jose Jesus Zapata Schz.

LG-FC12