37799-1
S

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
10628		
DIA	MES	AÑO
10	11	2016

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700028909 4700028963 0224678		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width mm	Ancho Width in	Espesor Thickness mm	Espesor Thickness in	Capa Coating	Acabado Finished	Peso kg	Weight lb	Largo Length m	Largo Length ft	Dureza Hardness hrb	Elong. %	L.E. Y.S. ksi	L.E. Y.S. mpa	R.T. T.S. ksi	R.T. T.S. mpa	Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAB
A38849G21	32	914.4	36.000	0.2667	0.0105	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,490	9,899	2,381	7,812	60						266225	0.0440	0.1900	0.0150	0.0120	0.0370	1006
A38858G14	32	914.4	36.000	0.2667	0.0105	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,200	9,259	2,270	7,447	60						463127	0.0410	0.0230	0.0130	0.0130	0.0450	1006
A38858G22	32	914.4	36.000	0.2565	0.0101	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,145	9,138	2,230	7,316	60						266225	0.0440	0.1900	0.0150	0.0120	0.0370	1006
A38943G12	20	1219.2	48.000	0.8966	0.0353	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,020	11,067	582	1,909	59						266266	0.0710	0.1900	0.0100	0.0090	0.0390	1008
A39532G21	20	1219.2	48.000	0.9347	0.0368	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,010	11,045	577	1,893	60						464558	0.0640	0.1800	0.0180	0.0150	0.0430	1008
							Total :	22,865																

5518841

Recor Rollo

94739

18 11 16

Control de Calidad (Quality Control ,
ANGEL GONZÁLEZ HDZ.

REV. 0

LG-FC1