38448- 1 of 5

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
11317		
DIA	MES	AÑO
1	6	2017

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700031102		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION / DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo / Coil No.	Calibre / Gauge	Ancho / Width		Espesor / Thickness		Capa / Coating	Acabado / Finished	Peso / Weight		Largo / Length		Dureza / Hardness	Elong.	L.E. / Y.S.		R.T. / T.S.		Colada / Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A40645G22	20	1219.2	48.000	0.8941	0.0352	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,370	9,634	511	1,677	60	STIZZUA					171686	0.0940	0.3400	0.0140	0.0100	0.0450	1008
A40645G24	20	1219.2	48.000	0.9195	0.0362	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,160	9,171	486	1,594	59						171686	0.0940	0.3400	0.0140	0.0100	0.0450	1008
A40756G14	20	1219.2	48.000	0.9246	0.0364	G-90	Flor Reg. Pasivado	3,510	7,738	405	1,329	60						271851	0.0600	0.1800	0.0130	0.0090	0.0460	1008
A41096G22	20	1219.2	48.000	0.9042	0.0356	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,125	9,094	489	1,604	60						273436	0.0620	0.1800	0.0130	0.0120	0.0410	1008
A41096G23	20	1219.2	48.000	0.8890	0.0350	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,070	8,973	484	1,588	54						273436	0.0620	0.1800	0.0130	0.0120	0.0410	1008
							Total :	20,235																

Control de Calidad (Quality Control)
MAXIMILIANO RAMÍREZ SOSA