38517-1

6

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
11365		
DIA	MES	AÑO
21	6	2017

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700031400		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M S537

OC 25203 12/05/2017

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L.E. Y.S.		R.T. T.S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAL
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A40998G12	26	1219.2	48.000	0.4623	0.0182	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,290	11,662	1,223	4,012	58						371115	0.0670	0.2000	0.0090	0.0160	0.0380	1008
A41064G21	26	1219.2	48.000	0.4572	0.0180	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,010	11,045	1,152	3,780	59						371467	0.0630	0.1800	0.0070	0.0170	0.0380	1008
A41064G22	26	1219.2	48.000	0.4674	0.0184	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,000	11,023	1,152	3,780	56						371467	0.0630	0.1800	0.0070	0.0170	0.0380	1008
A41108G11	26	1219.2	48.000	0.4623	0.0182	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,010	11,045	1,152	3,780	58						273624	0.0640	0.1700	0.0180	0.0140	0.0340	1008
A41108G12	26	1219.2	48.000	0.4699	0.0185	G-90	Flor Reg. Pasivado	5,005	11,034	1,151	3,776	55						273624	0.0640	0.1700	0.0180	0.0140	0.0340	1008
A41109G12	26	1219.2	48.000	0.4521	0.0178	G-90	Flor Reg. Pasivado	4,995	11,012	1,152	3,780	54						273624	0.0640	0.1700	0.0180	0.0140	0.0340	1008
							Total :	30,310																

37827-4

reemplazo

WO 743

Control de Calidad (Quality Control)
MAXIMILIANO RAMIREZ SOSA

REV. 0

LG-FC12