



## CERTIFICADO DE CALIDAD MILL TEST REPORT


LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA  
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
14155		
DÍA	MES	AÑO
29.	3	2019

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN 54940 TULTITLAN EDO. DE MEX.	1200325018	29169	ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION DESCRIPTION										PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS													
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong. %	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE				
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft			ksi	mpa	ksi	mpa											
A48711G11	22	1219.2	48.000	0.7722	0.0304	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,610	14,573	929	3,048	59						490297	0.0640	0.2000	0.0170	0.0090	0.0470	1008				
A48713G11	22	1219.2	48.000	0.7595	0.0299	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,515	14,363	920	3,018	58						490909	0.0630	0.1700	0.0160	0.0080	0.0380	1008				
A48713G12	22	1219.2	48.000	0.7722	0.0304	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,620	14,595	932	3,058	52						490909	0.0630	0.1700	0.0160	0.0080	0.0380	1008				
A48725G21	22	1219.2	48.000	0.7417	0.0292	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,600	14,550	929	3,048	59						390774	0.0600	0.1800	0.0080	0.0070	0.0410	1008				
A48725G22	22	1219.2	48.000	0.7671	0.0302	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,600	14,550	929	3,048	58						390774	0.0600	0.1800	0.0080	0.0070	0.0410	1008				
<b>Total :</b>								<b>32,945</b>																				

  
 Control de Calidad ( Quality Control )  
 IVAN E. LOPEZ FELIPE