



CERTIFICADO DE CALIDAD MILL TEST REPORT


LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
14183		
DIA	MES	AÑO
5	4	2019

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN 54940 TULTITLAN EDO. DE MEX.	1200325018	28169	ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION DESCRIPTION											PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS											
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	Al	SAE				
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft			hb	%	ksi	mpa								ksi	mpa		
A48734G11	22	1219.2	48.000	0.7671	0.0302	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,530	14,396	919	3,015	57						191931	0.0610	0.2000	0.0170	0.0100	0.0430	1008				
A48737G21	22	1219.2	48.000	0.7722	0.0304	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,525	14,385	918	3,012	59						490909	0.0630	0.1700	0.0160	0.0080	0.0380	1008				
A48769G11	22	1219.2	48.000	0.7645	0.0301	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,535	14,407	919	3,015	60						390773	0.0600	0.1900	0.0090	0.0140	0.0530	1008				
A48782G21	22	1219.2	48.000	0.7755	0.0305	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,530	14,396	918	3,012	58						191930	0.0550	0.1800	0.0188	0.0120	0.0430	1008				
A48782G22	22	1219.2	48.000	0.7823	0.0308	G-60	Flor Reg. Pasivado	6,545	14,429	918	3,012	53						191930	0.0550	0.1800	0.0188	0.0120	0.0430	1008				
Total :								32,665																				


 Control de Calidad (Quality Control)
 IVAN E. LOPEZ FELIPE