VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
16307		
DIA	MES	AÑO
26	6	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700042733 4700042938		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A54054G21	26	1219.2	48.000	0.4597	0.0181	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,235	9,337	1,000	3,281	52						102437	0.0620	0.1800	0.0170	0.0050	0.0450	1008
A54054G22	26	1219.2	48.000	0.4674	0.0184	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,235	9,337	1,000	3,281	52						102437	0.0620	0.1800	0.0170	0.0050	0.0450	1008
A54054G24	26	1219.2	48.000	0.4597	0.0181	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,540	10,009	1,071	3,514	50						102437	0.0620	0.1800	0.0170	0.0050	0.0450	1008
A54155G21	22	1219.2	48.000	0.7468	0.0294	Standard	Flor Reg. Pasivado	3,920	8,642	565	1,854	59						102360	0.0610	0.2000	0.0100	0.0140	0.0540	1008
A54187G11	22	1219.2	48.000	0.7442	0.0293	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,435	9,777	639	2,096	60						102692	0.0590	0.1800	0.0100	0.0080	0.0500	1008
							Total :	21,365																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ