a/
7

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
16340		
DIA	MES	AÑO
6	7	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700042938		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M S537

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A54330G24	22	1219.2	48.000	0.7595	0.0299	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,180	9,215	601	1,972	52						202938	0.0770	0.1700	0.0080	0.0050	0.0420	1008
A54358G13	22	1219.2	48.000	0.7468	0.0294	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,100	9,039	590	1,936	50						202939	0.0560	0.1600	0.0070	0.0050	0.0390	1008
A54366G21	22	1219.2	48.000	0.7417	0.0292	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,290	9,458	619	2,031	54						102885	0.0580	0.1800	0.0110	0.0070	0.0360	1008
A54378G41	22	1219.2	48.000	0.7442	0.0293	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,070	8,973	585	1,919	57						202939	0.0560	0.1600	0.0070	0.0050	0.0390	1008
A54378G42	22	1219.2	48.000	0.7417	0.0292	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,015	8,852	579	1,900	56						202939	0.0560	0.1600	0.0070	0.0050	0.0390	1008
A54440G14	22	1219.2	48.000	0.7315	0.0288	Standard	Flor Reg. Pasivado	3,775	8,322	548	1,798	55						202938	0.0770	0.1700	0.0080	0.0050	0.0420	1008
A54101G23	26	1219.2	48.000	0.4572	0.0180	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,250	9,370	1,005	3,297	53						102434	0.0640	0.1800	0.0130	0.0060	0.0340	1008
							Total :	28,680																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ