42270 - 1/7

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
16472		
DIA	MES	AÑO
29	7	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700043106		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION / DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A54710G23	20	1219.2	48.000	0.9068	0.0357	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,505	9,932	525	1,722	55						203138	0.0580	0.1700	0.0130	0.0040	0.0490	1008
A54714G13	20	1219.2	48.000	0.9017	0.0355	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,535	9,998	531	1,742	52						203138	0.0580	0.1700	0.0130	0.0040	0.0490	1008
A54723G13	20	1219.2	48.000	0.9169	0.0361	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,080	8,995	476	1,562	53						103077	0.0540	0.1600	0.0140	0.0050	0.0450	1008
A54723G14	20	1219.2	48.000	0.9144	0.0360	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,115	9,072	479	1,572	55						103077	0.0540	0.1600	0.0140	0.0050	0.0450	1008
A54731G13	20	1219.2	48.000	0.9042	0.0356	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,455	9,822	521	1,709	53						203138	0.0580	0.1700	0.0130	0.0040	0.0490	1008
A54734G12	20	1219.2	48.000	0.9068	0.0357	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,465	9,844	520	1,706	57						103078	0.0630	0.1700	0.0150	0.0090	0.0460	1008
A54734G13	20	1219.2	48.000	0.9042	0.0356	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,455	9,822	520	1,706	55						103078	0.0630	0.1700	0.0150	0.0090	0.0460	1008
							Total :	30,610																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ