42379 - 1/7

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
16648		
DIA	MES	AÑO
1	9	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PMSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700043897		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M S537

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A54935G11	22	1219.2	48.000	0.7417	0.0292	Standard	Flor Reg. Pasivado	5,120	11,288	731	2,398	58						203384	0.0590	0.1700	0.0190	0.0060	0.0400	1008
A54935G12	22	1219.2	48.000	0.7391	0.0291	Standard	Flor Reg. Pasivado	5,115	11,277	730	2,395	57						203384	0.0590	0.1700	0.0190	0.0060	0.0400	1008
A54935G24	22	1219.2	48.000	0.7518	0.0296	Standard	Flor Reg. Pasivado	3,970	8,752	567	1,860	57						203384	0.0590	0.1700	0.0190	0.0060	0.0400	1008
A54977G21	22	1219.2	48.000	0.7391	0.0291	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,360	9,612	625	2,051	59						103446	0.0670	0.1700	0.0160	0.0050	0.0420	1008
A55029G22	22	1219.2	48.000	0.7468	0.0294	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,345	9,579	625	2,051	59						103448	0.0610	0.1700	0.0130	0.0040	0.0400	1008
A55029G23	22	1219.2	48.000	0.7417	0.0292	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,345	9,579	624	2,047	58						103448	0.0610	0.1700	0.0130	0.0040	0.0400	1008
A55029G24	22	1219.2	48.000	0.7366	0.0290	Standard	Flor Reg. Pasivado	3,975	8,763	582	1,909	50						103448	0.0610	0.1700	0.0130	0.0040	0.0400	1008
							Total :	31,230																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ