42555 - 1 al 5 .

VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
16923		
DIA	MES	AÑO
26	10	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700044687 4700044684 4700044366		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M SS37

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A55726G14	16	1231.9	48.500	1.4834	0.0584	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,600	10,141	309	1,014	60						204447	0.0860	0.3500	0.0100	0.0060	0.0500	1010
A55755G14	16	1231.9	48.500	1.4935	0.0588	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,505	9,932	302	991	60						204447	0.0860	0.3500	0.0100	0.0060	0.0500	1010
A55755G21	16	1231.9	48.500	1.5240	0.0600	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,475	9,866	299	981	60						104390	0.0970	0.3200	0.0150	0.0100	0.0450	1010
T52001G11	18	914.4	36.000	1.2116	0.0477	Standard	Flor Reg. Pasivado	5,310	11,707	586	1,923	60						1965254011	0.0910	0.4000	0.0140	0.0120	0.0470	1010
A55923G13	18	1219.2	48.000	1.2192	0.0480	Standard	Flor Reg. Pasivado	5,115	11,277	424	1,391	57						104539	0.0820	0.3200	0.0120	0.0070	0.0450	1010
							Total :	24,005																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ