VILLACERO

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

No. FOLIO		
16211		
DIA	MES	AÑO
9	6	2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION CUSTOMER / ADDRESS	No. PEDIDO ORDER #	CUSTOMER P.O.	NORMA DE CALIDAD ASTM QUALITY STD.
PYLSA PONIENTE 128 672 02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEJO	4700042770		ASTM CS TYPE B A653 A653M, A924/A924M S537

DESCRIPCION DESCRIPTION												PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS						
No. Rollo Coil No.	Calibre Gauge	Ancho Width		Espesor Thickness		Capa Coating	Acabado Finished	Peso Weight		Largo Length		Dureza Hardness	Elong.	L. E. Y. S.		R. T. T. S.		Colada Heat	C	MN	P	S	AL	SAE
		mm	in	mm	in			kg	lb	m	ft	hrb	%	ksi	mpa	ksi	mpa							
A53646G23	16	914.4	36.000	1.5088	0.0594	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,020	8,863	377	1,237	60						101896	0.0800	0.3000	0.0150	0.0080	0.0350	1010
A53718G21	16	914.4	36.000	1.5088	0.0594	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,055	8,940	380	1,247	60						101896	0.0800	0.3000	0.0150	0.0080	0.0350	1010
A53739G13	16	914.4	36.000	1.4986	0.0590	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,050	8,929	380	1,247	60						101896	0.0800	0.3000	0.0150	0.0080	0.0350	1010
A53739G14	16	914.4	36.000	1.4986	0.0590	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,040	8,907	380	1,247	60						101896	0.0800	0.3000	0.0150	0.0080	0.0350	1010
A53754G13	16	914.4	36.000	1.5113	0.0595	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,085	9,006	382	1,253	60						101897	0.0820	0.3200	0.0120	0.0090	0.0440	1010
A53816G14	16	914.4	36.000	1.5011	0.0591	Standard	Flor Reg. Pasivado	4,055	8,940	380	1,247	60						101897	0.0820	0.3200	0.0120	0.0090	0.0440	1010
							Total :	24,305																

Control de Calidad (Quality Control)
JESUS A. FLORES VAZQUEZ